

## 弹性抗裂外墙漆 (中弹)

725-SGW4011



### 产品概述

简介: 是由特优纯丙烯酸酯乳液与优良化学助剂配制而成的多功能外墙弹性涂料。漆膜具有“即时恢复”的弹性和优良的伸长率, 可适应砂浆表面的“活”裂纹的运动, 使涂层免于破裂或起皱, 是一款满足国家外墙弹性漆执行标准的外墙中弹面漆。本产品提供8年以上品质保证。

用途: 适用于各种楼盘的外墙装饰和保护使用。

### 产品信息

成分: 进口丙烯酸乳液、钛白粉、进口颜料、多种助剂

光泽: 哑光

颜色: 白色及色卡外墙颜色

耗漆量: 单涂理论值 $10-12 \text{ m}^2/\text{Kg}$  (干膜厚度 $30\mu\text{m}$ ), 实际耗漆量会因施工方法、基层表面干硬程度、粗糙度及施工环境而有差异。

干燥时间: 表干:  $2\text{h}/25^\circ\text{C}$

重涂时间:  $4\text{h}/25^\circ\text{C}$  (干燥时间会随环境温度、湿度的不同而变化)

包装:  $20\text{Kg}$

储存: 存放在 $0-40^\circ\text{C}$ 、阴凉、清洁、干燥的地方, 剩余的涂料应密封盖好, 防止杂质引起涂料变质, 储存有效期为12个月

### 产品特点

- 漆膜具有优秀的弹性功能, 常温弹性延伸率达到200%, 低温零下 $10^\circ\text{C}$ 的弹性延伸率达到50%以上, 能有效遮盖墙面因水泥收缩引起的微小裂缝;
- 漆膜同时具有更好的韧性, 断裂拉伸强度大于 $1.5\text{MP}$ , 说明漆膜在裂纹扩展时有较好的回弹作用, 可以在冬夏交替中重复地起作用;
- 所选用的乳液玻化转换温度在零下 $30^\circ\text{C}$ 左右, 意味着即便用在东北, 冬季最冷的情况下, 涂料漆膜还是处于橡胶态, 不会变脆失去弹性;
- 突出的耐擦洗性, 大于3000次循环不被破坏;
- 优秀的耐候性, 耐人工老化超过600h。

